

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE IN ACCORDO ALLA UNI EN 14501

RAPPORTO DI PROVA N°328545 ISTITUTO GIORDANO

TAPPARELLA IN PVC COLORE SCURO

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEL CAMPIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE G _{tot}	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO VETRATA	A	0,19	2
	B	0,14	3
	C	0,081	4
	D	0,076	4

LEGENDA:

- A:** VETRO SINGOLO CHIARO 4 mm
B: VETRATA DOPPIA CHIARA 4/12/4 CON INTERCAPEDINE D'ARIA
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO.
D: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA LASTRA ESTERNA