

RETE BETTERVUE

CALCOLO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI TRASMITTANZA TOTALE DELL'ENERGIA SOLARE SECONDO IL VALORE GTOT

- Si certifica che la rete **BETTERVUE**, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

RETE BETTERVUE - SILVER-GREY

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,69	0
	B	0,62	0
	C	0,49	1
	D	0,32	2
USO ESTERNO	A	0,78	0
	B	0,71	0
	C	0,57	0
	D	0,32	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,63	0
	C	0,46	1

RETE BETTERVUE - BLACK

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,66	0
	B	0,59	0
	C	0,46	1
	D	0,31	2
USO ESTERNO	A	0,79	0
	B	0,72	0
	C	0,58	0
	D	0,32	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,62	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO DA 4 mm float
B: VETROCAMERA 4/12/4
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO
D: VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo