

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

TECNIC OSCURA

Determinazione delle caratteristiche di comfort termico.

	Vetrata di riferimento	Colori TO-01/ TO-15/ TO-16		Colori TO-04/ TO-03/ TO-17/ TO-06		Colori TO-05/ TO-09/ TO-14/ TO-33	
		Gtot		Gtot		Gtot	
		Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,061	4	0,090	4	0,20	2
	B	0,044	4	0,066	4	0,15	2
	C	0,025	4	0,037	4	0,085	4
	D	0,024	4	0,035	4	0,080	4
Interno alla vetrata	A	0,29	2	0,38	1	0,69	0
	B	0,33	2	0,40	1	0,67	0
	C	0,34	2	0,38	1	0,56	0
	D	0,24	2	0,26	2	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,17	2	0,21	2	0,36	1
	C	0,10	3	0,11	3	0,16	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE	FATTORE SOLARE "G"
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float	0,85
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria	0,76
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno	0,59
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna	0,32

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto molto buono