

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		Valori solari (%) - Solar values (%)			gtot INTERNAL blind			
		Ts	Rs	As	gv=0,59 glazing C	class	gv=0,32 glazing D	class
CATEGORIA PREZZI A PRICES CATEGORY	CASA FR							
	89001	57	39	4	0,45	1	0,28	2
	89002	54	32	14	0,48	1	0,29	2
	89003	45	22	33	0,51	0	0,29	2
	89004	48	26	26	0,49	1	0,29	2
	89005	36	16	48	0,52	0	0,30	2
	CETUS							
	83325	47	49	4	0,47	1	0,27	2
	83070	45	47	8	0,46	1	0,27	2
	83200	40	45	15	0,46	1	0,27	2
	83363	42	46	12	0,48	1	0,27	2
	83102	43	46	11	0,47	1	0,27	2
	83913	38	40	22	0,50	0	0,28	2
	83914	33	45	22	0,49	1	0,27	2
	83260	18	13	69	0,51	0	0,30	2
	83362	30	26	44	0,56	0	0,29	2
	83004	28	26	46	0,56	0	0,29	2
	CREPE UNI NEW							
	81010	41,8	53,6	4,6	0,44	1	n.d.	n.d.
	81720	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81040	40,4	39,5	20,1	0,52	0	n.d.	n.d.
	81600	30,5	36	33,5	0,53	0	n.d.	n.d.
	81760	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	81580	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	RIALTO							
	89011	51	49	0	0,42	1	0,27	2
	89012	46	43	11	0,44	1	0,27	2
	89013	43	41	16	0,44	1	0,28	2
	89014	35	34	31	0,46	1	0,28	2
	89015	48	43	9	0,44	1	0,27	2
	89016	25	21	54	0,50	0	0,29	2
	89017	30	25	45	0,49	1	0,29	2
	89018	27	27	46	0,49	1	0,29	2
CATEGORIA PREZZI B PRICES CATEGORY	ASPEN							
	tutti i colori all colours	0	49,1	50,9	0,41	1	0,26	2
	CADANS							
	87004	42	42	16	0,49	1	0,28	2
	87071	31	43	26	0,48	1	0,27	2
	87080	32	43	25	0,48	1	0,27	2
	87371	25	37	38	0,51	0	0,28	2
	87215	32	48	20	0,46	1	0,27	2
	87099	24	26	50	0,55	0	0,29	2
	87140	14	13	73	0,61	0	0,30	2
	87175	20	15	65	0,60	0	0,30	2
	DECOR PURE: ECCENTRIC							
	89027	46	45	9	0,43	1	0,27	2
	DECOR PURE: SIMPLICITY							
	89025	62	38	0	0,46	1	0,28	2
	DECOR PURE: TREVISO PRINT							
	89026	62	38	0	0,46	1	0,28	2
	PRATO							
	89020	38	57	5	0,39	1	0,26	2
	89021	29	52	19	0,40	1	0,26	2
	89022	26	42	32	0,44	1	0,27	2
	89023	19	29	52	0,48	1	0,28	2
	89024	13	20	67	0,51	0	0,29	2
CATEGORIA PREZZI C PRICES CATEGORY	EXTRA ASPEN							
	tutti i colori all colours	0	55	45	0,39	1	0,26	2
	NILUNA NEW							
	88204	0	74,1	25,9	0,34	2	n.d.	n.d.
	88705	0	77,6	22,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	88050	0	74,2	25,8	0,34	2	n.d.	n.d.
	88755	0	74,6	25,4	0,35	1	n.d.	n.d.
	88199	0	74,6	25,4	0,34	2	n.d.	n.d.

**PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %**

Ts	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare % <i>Solar Absorption %</i>
gtot	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i> Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i> Ts+Rs+As = 100% dell'energia incidente Ts+Rs+As = 100% total energy

**COMFORT CLASSIFICATION
According to EN 14501 standard**

0	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
1	effetto scarso <i>little effect</i>
2	effetto moderato <i>moderate effect</i>
3	effetto buono <i>good effect</i>
4	effetto ottimale <i>very good effect</i>

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)

gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)

Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

gv = 0,59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)

gv = 0,32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)

Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".

**100%
PVC
free**